

項目	値
圧縮強さ	10.7 Mpa(10%歪)
曲げ強さ	10.8 Mpa
曲げ弾性率	480 Mpa
引っ張り強さ	9.23 Mpa
デュロメーター(硬度)	HDD 56
シャルピー衝撃値	32.6 KJ/m ²
吸水率	0.01%以下
ポアソン(ひずみ)比	0.45
滑り抵抗値	BPN 105(乾燥状態)
	BPN 40(湿潤状態)

使用環境 -20~60℃(計測値であり保証値ではありません)
財団法人 建材試験センター試験結果より抜粋